

COLLE PPU 100

YMA 340

FTY 800.00

DESCRIPTION ET USAGE :

Colle polyuréthane mono composant prête à l'emploi, **PPU 100** peut coller bois sur bois et bois sur de nombreux matériaux (métal, béton, polyester, verre, textile). Sa formulation la rend particulièrement adaptée à une utilisation marine.

CARACTERISTIQUES:

Teinte	Ambrée
Point éclair	< 21 °C
Poids spécifique	1,04 kg/L
Conditionnement	500 ml ou 5 K
Rapport de mélange	-
Mode d'application	brosse, rouleau, spatule (denture fine)
Pouvoir couvrant	environ 300 g/m ² en double encollage
Indications pistolet	

Matériel	Pression	Buse
pneumatique	N/A	N/A
Airmix	N/A	N/A
Airless	N/A	N/A

Températures limites d'application (°C)

	Produit	Ambiant	Support
Minimum	5	5	point de rosée+5°
Maximum	35	35	35

Temps de séchage :

Temp. (°C)	Durée pratique d'utilisation	Sec au toucher	Dur	Délai AV mise à l'eau
23	24 à 48 H*	6 H	24 H	7 J

Diluant/diluant de nettoyage : Diluant N° 9 (YTA 006)

INDICATIONS PARTICULIERES :

* en atmosphère libre

- Ne jamais réintégrer un reste de colle dans l'emballage après prélèvement

INDICATIONS D'UTILISATION

- . Au-dessus de 10°C, il est préférable de travailler en double encollage, précédé sur bois poreux d'un pré-encollage 30 mn auparavant.
- . Limiter la pression de serrage au minimum indispensable pour permettre une légère expansion pendant le séchage.
- . En cas de pré-encollage ne pas dépasser 48 h avant la seconde application de colle **PPU 100**

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Les précautions suivantes doivent être observées pour toutes les peintures :

- * Stocker dans un abri sec, tempéré et ventilé éloigné de toute source de chaleur, flamme nue ou étincelle.
- * Lire soigneusement l'étiquette avant utilisation, et respecter ses indications.
- * Eviter tout contact avec la peau et les yeux (port de gants, lunettes, masque, combinaison, crème de protection). En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau tiède et au savon. En cas de projection dans les yeux, rincer à l'eau douce (environ 10 mn) et faire appel à un médecin.
- * Ne pas fumer, boire ou manger pendant les manipulations et l'application.
- * Assurer une ventilation efficace pendant et après application.
- * Traiter les déchets avec responsabilité.

OBSERVATIONS

Tolérances: Les informations numériques figurant sur cette fiche sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

Pouvoir couvrant (rendement superficiel spécifique) : est donné pour sa valeur théorique.

En pratique, il convient d'appliquer un 'coefficient de perte' qui varie selon le mode d'application, la géométrie du support, des conditions atmosphériques, etc .

Extrait sec en volume : représente le pourcentage volumétrique mesuré de la partie solide non volatile de la peinture par rapport à son volume humide.

Recouvrement: les intervalles donnés supposent un nettoyage préalable du support conforme à nos recommandations.

RESERVE: Les recommandations et indications données dans cette fiche sont basées sur nos connaissances à la date de rédaction. Toute personne utilisant les produits à d'autres fins que celles spécifiquement recommandées le fait à ses risques et périls. Bien que faisant le maximum pour nous assurer que les indications concernant les produits sont bonnes, nous n'avons aucun contrôle sur la qualité et l'état du support, ni les différents facteurs affectant l'utilisation et l'application. En conséquence, et sauf accord écrit préalable de notre part, nous ne pouvons accepter quelque responsabilité que ce soit quant aux performances des produits ou toute perte ou dommage (autre que blessure ou décès résultant de notre négligence) provenant de l'usage des produits.

Les indications de cette fiche peuvent évoluer au fur et à mesure de notre expérience et de notre politique de développement continu des produits.

International Peinture, Département Yachting
12, rue Théodore Maillart – BP 1291 – 76068 Le Havre Cedex
Tel: 02 35 22 13 50 Télécopie : 02 35 22 13 52
YMA340/02.3.2000