

## DESCRIPTION

Enduit à base de résine caoutchoutée et de bitume permettant de reboucher les fentes et les fissures du bois, en dessous de la ligne de flottaison. Il est très souple et étanche. Peut être surcouché par des produits mono-composant.

## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

<b>Composition</b>	Bitume, résine caoutchouteuse
<b>Solvants</b>	Xylène, solvant naphtha
<b>Point d'éclair</b>	28 °C
<b>Masse spécifique</b>	1,04 kg/l
<b>Conditionnement</b>	750 ml, 310 ml
<b>Brillance</b>	Mat
<b>Teinte</b>	Brun/Noir
<b>Matériel d'application</b>	Couteau à enduire, brosse
<b>Diluant/Diluant de nettoyage</b>	Diluant N°7

### Surcouchage

Epaisseur de film	Surcouchable après
0,5 mm	3 h*
1 mm	12 h*

\* Certains produits contiennent des solvants agressifs et peuvent détremper TÄT fraîchement appliqué. Faire un essai préalable sur une petite surface.

## CONSEILS D'UTILISATION

Appliquer TÄT sur bois sec et propre. Si nécessaire, TÄT peut être dilué. Lors d'un surcouchage par une teinte claire, TÄT peut provoquer une coloration du film. L'application d'une ou deux couches de PRIMOCAN peut permettre d'éviter ce phénomène.

### Important

Ne pas recouvrir la totalité de la surface, le bois doit pouvoir respirer.

<p><b>RESERVE:</b> Les recommandations et indications données dans cette fiche sont basées sur nos connaissances à la date de rédaction. Toute personne utilisant les produits à d'autres fins que celles spécifiquement recommandées le fait à ses risques et périls. Bien que faisant le maximum pour nous assurer que les indications concernant les produits sont bonnes, nous n'avons aucun contrôle sur la qualité et l'état du support, ni les différents facteurs affectant l'utilisation et l'application. En conséquence, et sauf accord écrit préalable de notre part, nous ne pouvons accepter quelque responsabilité que ce soit quant aux performances des produits ou toute perte ou dommage (autre que blessure ou décès résultant de notre négligence) provenant de l'usage des produits.</p> <p>Les indications de cette fiche peuvent évoluer au fur et à mesure de notre expérience et de notre politique de développement continu des produits.</p>	<p>International Färg AB 030926/CF</p>
--	--