

Description

SABA Glasstack 760 est un mastic élastique pour carreaux composé d'un élément à base de MS polymère.

Caractéristiques spécifiques

- Haut module
- Joint très résistant et durable
- Résistance à l'humidité, l'eau (de mer) et aux conditions météorologiques
- Non corrosif
- Utilisation aisée, finition lisse
- Adapté pour une utilisation dans les joints larges (grâce à une viscosité élevée)
- Peut-être repeint, absence de bullage
- Sans solvants, sans silicones, sans oximes ni isocyanates

Domaines d'application

SABA Glasstack 760 est principalement conçu pour le colmatage et le collage résistants aux UV de carreaux en verre, céramique et plastique (polycarbonate / PMMA) utilisés dans la construction de navires de plaisance et leur coque.

Il existe une sous-couche noire SABA Primer 760 qui offre une résistance aux UV renforcée.

Utilisation

Pour plus d'informations sur l'utilisation et le traitement préalable du matériau, consultez les fiches d'informations et/ou les listes de sous-couches SABA correspondantes.

Informations techniques

Base		: polymères en silane modifié
Consistance		: thixotrope
Densité	(EN 542)	: env. 1 390 kg/m ³
Teneur en matière solide		: env. 100 %
Temps de formation d'une peau (23 °C, 75 % HR)		: env. 10 minutes
Sec au toucher	(23 °C, 75 % HR)	: env. 4 heures
Vitesse de durcissement	(23 °C, 75 % HR)	: env. 3 mm/24 heures
Dureté Shore A	(EN ISO 868)	: env. 60
Variation de volume	(EN ISO 10563)	: < 4,5 %
Déformation max. admissible (ISO 11600)		: env. 10 %
Module à 100 % d'élasticité (ISO 37 / DIN 53504)		: env. 1,60 N/mm ²
Traction de rupture (ISO 37 / DIN 53504)		: env. 3,0 N/mm ²
Élasticité de rupture (ISO 37 / DIN 53504)		: env. 380 %
Température de prise		: minimum + 5 °C et maximum + 35 °C
Température de stockage		: minimum + 5 °C et maximum + 25 °C
Résistance à la température		: de - 40 °C à + 100 °C
Conservation		: 15 mois dans l'emballage fermé

Informations de commande

Conditionnement	Tube	Tube
Contenu	290 ml	600 ml

Couleur	Noir
Réf. article	100859

Recommandations de sécurité

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la fiche d'informations de sécurité correspondante.

BA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, Postbus 3, NL-7090 AA Dinxperlo, Adresse de visite : Weversstraat 6, NL-7090 AA, Dinxperlo
Tel +31 (0)315 658999, Fax +31 (0)315 658989, E-mail info@saba.nl, Internet www.saba.nl, Registre du commerce de Arnhem 09065419

Nos conseils et instructions d'utilisation se basent sur l'état actuel de nos connaissances et de la technique. Il incombe aux clients et utilisateurs de juger par eux-mêmes nos produits en fonction de l'application souhaitée et des exigences imposées. Nous déclinons toute responsabilité si nos produits sont utilisés sans tenir compte de nos conseils et/ou instructions d'utilisation. En outre, les Conditions générales de SABA Dinxperlo BV s'appliquent à nos conseils et instructions d'utilisation, ainsi qu'à la livraison de nos produits.

Numéro de version : 2008-09-01, la présente version annule et remplace toutes les versions précédentes.