

Description

SABA Primer 9102 est une sous-couche composée d'un élément à base de silanes.

Caractéristiques spécifiques

- Très bonne adhésion, combiné aux mastics SABA, sur les matériaux non poreux tels que le métal, les carreaux à double cuisson, les carreaux à épaisseur spéciale résistants à l'acide et les plastiques.
- Conforme à la norme EN 14188-4

Domaines d'application

SABA Primer 9102 est principalement utilisé comme prétraitement des matériaux non poreux, combiné aux mastics et produits de colmatage SABA.

Utilisation

Pour plus d'informations sur l'utilisation et le traitement préalable du matériau, consultez les fiches d'informations et/ou les listes de sous-couches SABA correspondantes.

Informations techniques

Base		: silanes
Viscosité à 23 °C	(EN 12092)	: env. 10 mPa.s
Densité	(EN ISO 2811-2)	: env. 810 kg/m ³
Teneur en matière solide		: env. 2 %
Point d'inflammation		: env. + 12 °C
Solvants		: mélange d'alcool et d'aromates
Temps ouvert		: min. 10 min. et max. 24 heures (selon la température)
Consommation		: env. 50-100 g/m ²
Résistance à la température		: de - 40 °C à + 80 °C
Température de prise		: + 5 °C minimum et + 30 °C maximum
Température de stockage		: minimum + 5 °C et maximum + 35 °C
Résistance à la température		: de - 30 °C à + 150 °C
Conservation		: 18 mois dans l'emballage fermé

Informations de commande

Conditionnement	Bidon
Contenu	1 litre

Couleur	Transparent
Réf. article	100331

Recommandations de sécurité

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la fiche d'informations de sécurité SABA correspondante.

BA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, Postbus 3, NL-7090 AA Dinxperlo, Adresse de visite : Weversstraat 6, NL-7090 AA, Dinxperlo
Tel +31 (0)315 658999, Fax +31 (0)315 658989, E-mail info@saba.nl, Internet www.saba.nl, Registre du commerce de Arnhem 09065419

Nos conseils et instructions d'utilisation se basent sur l'état actuel de nos connaissances et de la technique. Il incombe aux clients et utilisateurs de juger par eux-mêmes nos produits en fonction de l'application souhaitée et des exigences imposées. Nous déclinons toute responsabilité si nos produits sont utilisés sans tenir compte de nos conseils et/ou instructions d'utilisation. En outre, les Conditions générales de SABA Dinxperlo BV s'appliquent à nos conseils et instructions d'utilisation, ainsi qu'à la livraison de nos produits.

Numéro de version : 2008-09-01, la présente version annule et remplace toutes les versions précédentes.