

Description

SABA Primer S1 est une sous-couche composée d'un élément à base de polyuréthane.

Caractéristiques spécifiques

- Résistant à l'eau
- Visible grâce à sa couleur noire
- Bonne adhésion sur le teck

Domaines d'application

SABA Primer S1 est utilisé pour le prétraitement des ponts en teck, combiné à SABA Seal One Fast et SABA Sealtack 780.

Utilisation

Pour plus d'informations sur l'utilisation et le traitement préalable du matériau, consultez les fiches d'informations et/ou les listes de sous-couches SABA correspondantes.

Informations techniques

Base		: polyuréthane
Viscosité à 23 °C	(EN 12092)	: env. 150 mPa.s
Densité	(EN ISO 2811-2)	: env. 1020 kg/m ³
Teneur en matière solide		: env. 45 %
Point d'inflammation		: en dessous de 0 °C
Solvants		: mélange d'aromates et d'esters
Temps de séchage		: env. 30 minutes
Temps ouvert		: minimum 30 min. et maximum 3 heures
Consommation		: env. 100 g/m ²
Température de prise		: minimum + 5 °C et maximum + 35 °C
Température de stockage		: minimum + 5 °C et maximum + 25 °C
Résistance à la température		: de - 30 °C à + 70 °C
Conservation		: 15 mois dans l'emballage fermé

Informations de commande

Conditionnement	Bidon
Contenu	500 ml (12 pièces par boîte)

Couleur	Noir 100329
Réf. article	

Recommandations de sécurité

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la fiche d'informations de sécurité SABA correspondante.

BA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, Postbus 3, NL-7090 AA Dinxperlo, Adresse de visite : Weversstraat 6, NL-7090 AA, Dinxperlo
Tel +31 (0)315 658999, Fax +31 (0)315 658989, E-mail info@saba.nl, Internet www.saba.nl, Registre du commerce de Arnhem 09065419

Nos conseils et instructions d'utilisation se basent sur l'état actuel de nos connaissances et de la technique. Il incombe aux clients et utilisateurs de juger par eux-mêmes nos produits en fonction de l'application souhaitée et des exigences imposées. Nous déclinons toute responsabilité si nos produits sont utilisés sans tenir compte de nos conseils et/ou instructions d'utilisation. En outre, les Conditions générales de SABA Dinxperlo BV s'appliquent à nos conseils et instructions d'utilisation, ainsi qu'à la livraison de nos produits.

Numéro de version : 2008-09-01, la présente version annule et remplace toutes les versions précédentes.