

Description

SABA Seal One Fast est un mastic d'étanchéité à 1 composant à base de MS-polymère.

Caractéristiques spécifiques

- Peut déjà être poncé après 1 à 2 jours (à 23°C et avec une humidité relative de l'air de 75%)
- Résiste bien au vieillissement
- Ne donne pas de formation de cloques pendant le durcissement et la polymérisation
- Est moins sensible à l'allongement du joint

Domaines d'utilisation

Ce mastic a été obtenu par modification du SABA Seal One HM mais peut être poncé plus tôt que celui-ci. Le SABA Seal One Fast est surtout destiné au colmatage des joints de ponts de navires en bois de teck.

Emploi

Pour ce qui concerne l'emploi et le prétraitement du support nous vous prions de consulter les fiches d'information et les listes de primaires SABA pertinentes.

Données techniques

Base		: Polymères modifiés au silane
Texture		: Pâteux
Densité	(EN 542)	: env. 1.397 kg/m ³
Teneur en matières solides		: env. 100 %
Temps de formation d'une peau	(23 °C, HR 75%)	: env. 15 minutes
Ne colle plus après	(23 °C, HR 75%)	: env. 24 heures
Rapidité de durcissement	(23 °C, HR 75%)	: env. 3 mm/24 heures
Dureté Shore A	(EN ISO 868)	: env. 38
Retrait	(DIN 52451)	: < 5 %
Déformation max. admissible	(ISO 11600)	: env. 25 %
Module à 100% d'allongement	(ISO 37 / DIN 53504)	: env. 0,44 N/mm ²
Résistance à la traction	(ISO 37 / DIN 53504)	: env. 1,08 N/mm ²
Allongement à la rupture	(ISO 37 / DIN 53504)	: env. 546 %
Température pour l'utilisation		: + 5 °C au minimum et + 35 °C au maximum
Température d'entreposage		: + 5 °C au minimum et + 25 °C au maximum
Résistance à la température		: de -30 °C à +80 °C
Durée de conservation		: 12 mois dans un emballage fermé
Conservation en boîte		: 6 mois dans une boîte fermée

Informations pour commander

Emballage	Tube	Saucisse	Boîte
Capacité	290 ml	600 ml	17,5 l

Couleur	Noir (RAL 7021)
Numéro de l'article	100792

Recommandation de sécurité

Voyez la fiche de données de sécurité correspondante

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, Postbus 3, NL-7090 AA Dinxperlo, Pays-Bas, Tél +31 (0)315 658999, Fax +31 (0)315 653207, Courriel info@saba.nl, Internet www.saba.nl

Nos recommandations et spécifications d'utilisation sont fondées sur l'état actuel des connaissances et des techniques. Les clients et utilisateurs doivent eux-mêmes évaluer si nos produits répondent à l'utilisation et aux exigences souhaitées. Nous ne pouvons pas être tenus responsables en cas d'utilisation de nos produits sans prise en compte de nos recommandations et/ou de nos spécifications d'utilisation. Nos recommandations et spécifications d'utilisation ainsi que la livraison de nos produits sont soumis aux conditions générales de l'association néerlandaise des fabricants de caoutchouc et de matières synthétiques (Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Rubber en Kunststoffabrikanten) du 1er novembre 1992.

Version n° 2008-09-01, qui remplace toutes les autres versions