



Sealtack 780

Fiche produit

Description

SABA Sealtack 780 est un mastic de construction et de colmatage universel composé d'un élément à base de MS polymère.

Caractéristiques spécifiques

- Bonne adhésion sur de nombreux matériaux sans besoin de sous-couche
- Grande stabilité, bonne adhésion dès le début et forte résistance finale
- Ne contient aucun solvant, aucun isocyanate ni silicone
- Peut être repeint mouillé
- Bonne résistance aux UV
- À l'insuffisance de lumière du jour jaunissement est possible
- Conforme à la norme NEN-EN-ISO 846. Adapté aux applications sanitaires (salles de bain, toilettes et cuisine)
- Certifié ISEGA (utilisable dans les espaces respectant les normes HACCP)
- Homologué par Germanischer Lloyd (WP 08040006 HH)

Domaines d'application

SABA Sealtack 780 est principalement utilisé pour le collage et le colmatage élastique de tous les matériaux utilisés dans la construction, l'industrie, la marine et l'industrie des transports et des produits alimentaires. Adapté pour les applications intérieures et extérieures.

Utilisation

Pour plus d'informations sur l'utilisation et le traitement préalable du matériau, consultez les fiches d'informations et/ou les listes de sous-couches SABA correspondantes.

Informations techniques

Base		: MS polymères
Consistance		: thixotrope
Densité	(EN 542)	: env. 1 420 kg/m ³
Teneur en matière solide		: env. 100 %
Temps de formation d'une peau (23 °C, 75 % HR)		: env. 8 minutes
Sec au toucher	(23 °C, 75 % HR)	: env. 4 heures
Vitesse de durcissement	(23 °C, 75 % HR)	: env. 4 mm/24 heures
Dureté Shore A	(EN ISO 868)	: env. 55
Variation de volume	(EN ISO 10563)	: < 4½ %
Déformation max. admissible (ISO 11600)		: env. 10 %
Module à 100 % d'élasticité (ISO 37 / DIN 53504)		: env. 1,5 N/mm ²
Traction de rupture (ISO 37 / DIN 53504)		: env. 3,0 N/mm ²
Élasticité de rupture (ISO 37 / DIN 53504)		: env. 350 %
Température de prise		: minimum + 5 °C et maximum + 35 °C
Température de stockage		: minimum + 5 °C et maximum + 25 °C
Résistance à la température		: de - 40 °C à + 100 °C
Conservation		: 12 mois dans l'emballage fermé

Informations de commande

Conditionnement	Tube 290 ml (24 tubes/boîte)	Tube 600 ml (15 tubes/boîte)
Contenu		

Couleur	Blanc (RAL 9003)	Noir (RAL 9011)	Gris (RAL 7004)
Réf. article	100660	100662	100661

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, Postbus 3, NL-7090 AA Dinxperlo, Adresse de visite : Weversstraat 6, NL-7090 AA, Dinxperlo
Tel +31 (0)315 658999, Fax +31 (0)315 658989, E-mail info@saba.nl, Internet www.saba.nl, Registre du commerce de Arnhem 09065419

Nos conseils et instructions d'utilisation se basent sur l'état actuel de nos connaissances et de la technique. Il incombe aux clients et utilisateurs de juger par eux-mêmes nos produits en fonction de l'application souhaitée et des exigences imposées. Nous déclinons toute responsabilité si nos produits sont utilisés sans tenir compte de nos conseils et/ou instructions d'utilisation. En outre, les Conditions générales de SABA Dinxperlo BV s'appliquent à nos conseils et instructions d'utilisation, ainsi qu'à la livraison de nos produits.

Numéro de version : 2009-03-25, la présente version annule et remplace toutes les versions précédentes.

Recommandations de sécurité

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la fiche d'informations de sécurité SABA correspondante.

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, Postbus 3, NL-7090 AA Dinxperlo, Adresse de visite : Weversstraat 6, NL-7090 AA, Dinxperlo
Tel +31 (0)315 658999, Fax +31 (0)315 658989, E-mail info@saba.nl, Internet www.saba.nl, Registre du commerce de Arnhem 09065419

Nos conseils et instructions d'utilisation se basent sur l'état actuel de nos connaissances et de la technique. Il incombe aux clients et utilisateurs de juger par eux-mêmes nos produits en fonction de l'application souhaitée et des exigences imposées. Nous déclinons toute responsabilité si nos produits sont utilisés sans tenir compte de nos conseils et/ou instructions d'utilisation. En outre, les Conditions générales de SABA Dinxperlo BV s'appliquent à nos conseils et instructions d'utilisation, ainsi qu'à la livraison de nos produits.

Numéro de version : 2009-03-25, la présente version annule et remplace toutes les versions précédentes.